

I Klebstoffempfehlung

Unterlagen/ Boden/ Wand

VALUTECT® Isolierfolie 5-lagig I



Seite 1/4

Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielhaft)	Versiegeltes Altparkett, verklebt mit teeröhlhaltigem Klebstoff (PAK)	Estrich mit anhaftenden Klebstoffresten, z.B. PAK- haltig	Alter Asphaltestrich, auch teeröhlhaltig	Alte Holzdielen Alte Spanplatten	Wand
Vorbereitende Maßnahmen	Vorbehandlung zum Entfernen von Sinterschichten, weichen Estrichrandzonen, Oberflächenverschmutzungen und Trennfilmen entsprechend der Materialeigenschaften des Untergrundes: Schleifen / Strahlen / Fräsen / Reinigen				Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht intakte und ungeeignete Beschichtungen restlos entfernen und nach Vorschrift entsorgen
Grundierungen (beispielhaft)	SCHÖNOX® SHP	SCHÖNOX® SHP	SCHÖNOX® SHP	SCHÖNOX® SHP SCHÖNOX® VD	SCHÖNOX® VD
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX® APF	SCHÖNOX® APF	SCHÖNOX® APF	SCHÖNOX® APF	SCHÖNOX® RDF
Trockenzeit	mindestens 24 Std. bis 3 mm Schichtdicke				mindestens 24 Std. bis 10 mm Schichtdicke

Belagsverklebung

Isolierfolien- Klebung	Gasdichte Verklebung der VALUTECT Boden-Isolierfolie, 5-lagig inklusive Wandhochzug und Nahtüberdeckung gemäß Verarbeitungsanleitung VALUTECT				
Empfohlener Klebstoff	SCHÖNOX EMICLASSIC® Universal - Dispersionsklebstoff (EC 1 PLUS)				
Auftragsgerät	Zahnung TKB A1/ A5				Schwammwalze grob
Verbrauch	ca. 250-280 g/m ²				

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. **Bitte beachten Sie die entsprechenden Rechtsvorschriften und Regelwerke, die bei Arbeiten an schadstoffbelasteten Unterböden zu beachten sind.** Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder unter www.valutec.de



Bitte beachten Sie auch die Folgeseiten

Stand 11/2016

I Klebstoffempfehlung

Unterlagen/ Boden/ Wand

VALUTECT® Isolierfolie 5-lagig I



Seite 2/4

Aufbauempfehlung ab Oberkante Valutect Isolierfolie 5-lagig, verklebt mit SCHÖNOX EMICLASSIC:

Grundierung	Ohne Grundierung	SCHÖNOX® VD Pur (EC1 PLUS)
Spachtelung der Isolierfolie mit (ohne Grundierung)	SCHÖNOX® APF (EC 1 PLUS) SCHÖNOX® AP (EC 1 PLUS) SCHÖNOX® ZM (EC 1 PLUS R)	SCHÖNOX® RDF (EC 1 PLUS R) SCHÖNOX® aDECO® System (EC1 PLUS R)
Mindestauftragsdicke der Spachtelmasse	3 mm	
Verbrauch	mind. 4,5 kg/ m ² / 3 mm	3,0 kg/m ² 1,7 kg/m ²
Trockenzeit	mindestens 24 Std. bis 3 mm Schichtdicke (für Luftzirkulation / Lüftung sorgen)	mindestens 24 Std. bis 10 mm

Belagsverklebung

Geplanter Bodenbelag	Textilbelag	PVC-, CV-, Elastomer-Beläge, Linoleum	PVC- Designbelag* als Planke/ Fliese	Keramische Beläge/ Naturstein	Wandbeläge/ Beschichtungen
Empfohlener Klebstoff	SCHÖNOX® EMICLASSIC® Sehr emissionsarmer Universal-Dispersionsklebstoff (EC 1 PLUS)		SCHÖNOX® iFLOOR® Sehr emissionsarmer Rollklebstoff auf Dispersionsbasis (EC 1 PLUS)	Sonderinformation einholen	Sonderinformation einholen
Auftragsgerät	Zahnung TKB A2 - TKB B2		iFLOOR Rolle		
Verbrauch	300- 450 g/m ²		80 g/m ²		

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter . Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. **Bitte beachten Sie die entsprechenden Rechtsvorschriften und Regelwerke, die bei Arbeiten an schadstoffbelasteten Unterböden zu beachten sind.** Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder unter www.valutec.de

* für geprüfte Designbeläge gemäß der Positivliste



Bitte beachten Sie auch die Folgeseiten

Stand 11/2016

I Klebstoffempfehlung

Unterlagen/ Boden

VALUTECT® Isolierfolie 5-lagig I



Seite 3/4

Aufbauempfehlung ab Oberkante Valutect Isolierfolie 5-lagig, verklebt mit SCHÖNOX EMICLASSIC:

Spachtelung der Isolierfolie mit (ohne Grundierung)	SCHÖNOX® APF (EC 1 PLUS) SCHÖNOX® AP (EC 1 PLUS) SCHÖNOX® ZM (EC 1 PLUS R)
Mindestauftragsdicke der Spachtelmasse	3 - 5 mm , je nach Parkettart
Verbrauch	mind. 4,5 kg/ m ² / 3 mm
Trockenzeit	mindestens 24 Std. bis 3 mm Schichtdicke (für Luftzirkulation / Lüftung sorgen)

Belagsverklebung

Geplanter Bodenbelag	Mehrschichtparkett (2- oder 3-schichtig)	Stabparkett-/Parkettriemen	Mosaikparkett (quellarme Holzarten) Industrieparkett (Hochkantlamelle)	Korkbeläge
Empfohlener Klebstoff	SCHÖNOX® MSP CLASSIC Sehr emissionsarmer, hart-elastischer, wasserfreier Klebstoff für Parkett (EC 1 PLUS R) SCHÖNOX® PARKETT 600 Sehr emissionsarmer, harter, wasserfreier Universal-SMP Klebstoff für Parkett (EC 1 PLUS R)			SCHÖNOX® CONTACT Sehr emissionsarmer Universal-Kontaktklebstoff (EC 1 PLUS)
Auftragsgerät	Zahnung TKB B6 - TKB B15			Velours-Walze
Verbrauch	750-1300 g/m ²			ca. 100 - 150 g/m ²

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter . Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. **Bitte beachten Sie die entsprechenden Rechtsvorschriften und Regelwerke, die bei Arbeiten an schadstoffbelasteten Unterböden zu beachten sind.** Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder unter www.valutec.de



Bitte beachten Sie auch die Folgeseiten

Stand 11/2016

I Klebstoffempfehlung

Unterlagen/ Wand

VALUTECT® Isolierfolie 5-lagig I



Seite 4/4

Entkoppelte Spezialaufbauten mit Valutect-Isolierfolie

Untergrund	Nach Herstellervorschrift verklebte Isolierfolie von Valutect, 5-lagig	Zu entkoppelnder/ zu erhaltener Altuntergrund im Wohnbereich (ggf. Rücksprache bei SCHÖNOX Anwendungstechnik)
	Entkopplung auf der Isolierfolie:	Isolierfolie verklebt auf Entkopplung:
Entkopplungs- unterlagen	SCHÖNOX® TRENNLAGE Flexible Entkopplungsunterlage, 1 mm dick	SCHÖNOX® TRENNLAGE Flexible Entkopplungsunterlage, 1 mm dick Isolierfolie von Valutect, 5-lagig, verklebt auf SCHÖNOX® TRENNLAGE mit SCHÖNOX® EMICLASSIC (TKB A4-Haftklebung)
	SCHÖNOX® WECHSELVLIES Sehr emissionsarme Wiederaufnahmeunterlage, 1 mm dick	
	SCHÖNOX® KOMFORTUNTERLAGE Sehr emissionsarme Komfortunterlage, 4 mm dick (keine Stuhlrolleneignung)	

Belagsverlegung /-verklebung

Geplanter Bodenbelag	Dimensionsstabile Textilbeläge	PVC- und CV-Beläge (kein Design-Belag)	Schwimmend verlegtes Laminat/ Parkett
Empfohlener Klebstoff	SCHÖNOX® EMICLASSIC		entfällt

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. **Bitte beachten Sie die entsprechenden Rechtsvorschriften und Regelwerke, die bei Arbeiten an schadstoffbelasteten Unterböden zu beachten sind.** Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder unter www.valutec.de



Stand 11/2016